


Characteristics	
Nom commercial	contreplaqué filmé / contreplaqué filmé antidérapant
Groupe de produits	contreplaqué
Pour utilisation	milieu extérieur
Fabricant / Mandataire	Houtwerf BV Produktieweg 62-70 2382 PD Zoeterwoude, les Pays-Bas
Faces	peuplier avec film phénolique (120 gr/m ²) / peuplier avec antidérapante film phénolique (120 gr/m ²)
Plis intérieur	peuplier, eucalyptus ou combinaison des deux
Qualité	A/A
Classes d'utilisation	EN 636-3
Performances déclarées	EN 13986
L'organisme notifié	1224-CPD-0070
Certifications	non FSC / FSC / CE-2+
Densité moyenne	± 500 kg/m ³
Format (cm) + épaisseurs (mm)	244 x 122 12 18 (FSC)
	250 x 125 4 9 12 18
	250 x 125 18 (FSC / antidérapante)



Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles		Spécifications techniques harmonisées		Performances	
Épaisseur				18 mm	
Tinition				lisse	antidérapants
Tolérances sur dimensions		EN 315		0,6 mm	
Teneur en humidité		EN 322		≤ 16%	
Résistance en flexion		EN 310		49,1 N/mm ²	52,7 N/mm ²
Module d'élasticité		EN 310		4482 N/mm ²	6138 N/mm ²
Classe de collage	EN 314-1	shear strength		1,14 N/mm ²	1,11 N/mm ²
		standard deviation		0,120	0,047
		wood failure ratio		75%	91%
Détermination de la résistance à la traction perpendiculaire aux faces du panneau		EN 319		aucune performance déterminée	
Gonflement, 24h		EN 317		aucune performance déterminée	
Émission de formaldéhyde		EN 717-2		classe E1 0,33 mg/m ² h	classe E1 1,62 mg/m ² h
Émission de formaldéhyde par la méthode à la chambre		EN 717-1			classe A 0,013 mg/m ²
Réaction au feu		EN 13501-01		classe D-s2, d0	
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	EN 12524	Humide		70	
		Sec		200	
Isolation aux bruits aériens		EN 13986-5.10		R=13xlg(m _a)+14	
Absorption acoustique (α)	EN 13986- tableau 10	250 - 500 Hz		0,10	
		1000 - 2000 Hz		0,30	
Conductivité thermique (λ)		EN 13986- tableau 10		aucune performance déterminée	
Détermination de la résistance à la traction perpendiculaire		EN 789		aucune performance déterminée	
Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage		EN 1146 / EN 1995-1-1		classe 2	
Durabilité biologique		EN 335		< 5 ppm	
Teneur en PCP		CEN/TC 38		aucune performance déterminée	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant / mandataire ci-dessus.

Signé pour le fabricant/mandataire en son nom par :

.....
Nom et fonction

.....
Date et lieu de délivrance

.....
Signature